

PROTOKOL O SKÚŠKE č. 60-10-0241

ZÁKAZKA

Číslo: 60100070
Zákazník: LUKABETON s.r.o.
Hornočepenská 4394
926 01 Sereď

PREDMET SKÚŠKY

Výrobok: plotová doska
Výrobca: identický so zákazníkom
Výrobňa: na adrese výrobcu
Výrobové normy: STN EN 12839: 2003 - Betónové prefabrikáty. Prvky na ploty

VZORKA VÝROBKU

Opis vzorky: fragmenty plotovej dosky, 3 ks
Označenie podľa zákazníka: žiadne
Dátum výroby: 2009
Miesto a dátum odberu: na adrese výrobcu, február 2010
Odber vykonal: skúšobné pracovisko
Miesto a dátum prevzatia: na adrese výrobcu, február 2010
Označenie podľa laboratória: 240/10

SKÚŠKY

Úprava povrchu

Skúšobný postup: STN EN 12839: 2003 Betónové prefabrikáty. Prvky na ploty
Opis skúšobných telies: identický s opisom vzoriek
Skúšobné telesá pripravil: zákazník
Podmienky pri skúške: telesá boli vystavené 25 cyklom striedavého zmrazovania a rozmrazovania v zmysle STN 73 1322.
Odchýlky: žiadne
Dátum skúšky: marec – apríl 2010
Skúšal: Ing.Roman Lutišan

VÝSLEDKY:

Vzorky pred vykonaním 25 cyklov v zmysle STN 73 1322:

240-1

240-2

240-3



Vzorky po vykonaní 25 cyklov v zmysle STN 73 1322:

240-1

240-2

240-3



Na základe vizuálneho posúdenia možno konštatovať, že vplyvom striedavého zmrazovania a rozmrazovania nedošlo k narušeniu povrchu dielca, porušeniu, odlúpeniu ani inému poškodeniu povrchovej úpravy dielcov.

Dátum vypracovania:

15.4.2010

Vypracoval:

Ing. Peter Mišutka

Schválil:

Ing. Peter Mišutka
vedúci SP



Poznámky:

- Ak odber vzorky výrobku nevykonal pracovník skúšobného laboratória, údaje o výrobcovi, výrobní a odbere vzorky sú uvedené podľa informácií poskytnutých zákazníkom.
- Skúšky sa vykonali podľa pracovného postupu č. PP-069 skúšobného laboratória v súlade s uvedenými skúšobnými postupmi.
- Zistené výsledky sa vzťahujú len na vzorku výrobku.
- Protokol o skúške sa bez písomného súhlasu skúšobného laboratória môže reprodukovat' len ako celok.

----- Koniec protokolu o skúške -----